

Índice

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Definición del problema	1
1.2 Antecedentes	3
1.3 Clasificaciones	9
1.4 Métodos de ensayo, Variables que influyen y variables que caracterizan la corrosión bajo tensión	9
1.4.1 Métodos de ensayo	10
1.4.1.1 Ensayos de carga constante y deformación constante	11
1.4.1.2 Ensayos de velocidad de deformación constante	15
1.4.1.3 Ensayos con probetas prefisuradas	16
1.4.1.4 Otros ensayos	19
1.4.2 Variables que caracterizan y cuantifican la corrosión bajo tensión	20
1.4.3 Efecto de diversas variables sobre la corrosión bajo tensión	21
1.4.3.1 Variables mecánicas	24
1.4.3.2 Variables químicas, Composición de la solución	25
1.4.3.2.1 Efecto genérico de algunas especies	25
1.4.3.2.2 Efecto de los aniones	26
1.4.3.2.3 Efecto de los cationes	26
1.4.3.2.4 Efecto del pH	26
1.4.3.3 Otras variables ambientales	28
1.4.3.3.1 Potencial de electrodo	28
1.4.3.3.2 Temperatura	28
1.4.3.4 Variables metalúrgicas	29
1.4.3.4.1 Aleantes	29
1.4.3.4.2 Impurezas	30
1.4.3.4.3 Punto de fluencia	30
1.4.3.4.4 Textura	30
1.5 Mecanismos	30
1.5.1 Historia	30
1.5.2 Mecanismos de propagación continua	34
1.5.2.1 Mecanismos de disolución anódica	34
1.5.2.2 Mecanismo de movilidad superficial	36
1.5.2.2.1 Fundamentos	36
1.5.2.2.2 Difusión superficial, Valores de D_s y mecanismos	46
1.5.3 Mecanismos de propagación discontinua	52
1.5.3.1 Mecanismo de clivaje inducido por una película	52
1.6 Objetivos	56
CAPÍTULO 2. MÉTODO EXPERIMENTAL	58
2.1 Criterio de selección de los sistemas a estudiar	58
Acero inoxidable en cloruros a alta temperatura	59
Ag-15Pd en halogenuros	63
Ag-Au en HClO_4	64
Cu-35Zn en solución de Mattson a pH 6,5	64
2.2 Preparación de los materiales	67
2.2.1 Muestras	67
AISI 304	67
Ag-15Pd	69
Ag-Au	70
Latón 65-35	71

2.2.2. Soluciones.....	72
2.3] Caracterización de las propiedades de las probetas.....	73
2.3.1] Propiedades mecánicas. Ensayos de tracción al aire.....	73
2.3.2] Curvas de polarización.....	73
AISI 304 en LiCl.....	74
Ag-15Pd en KI.....	74
Ag-15Pd en KCl.....	75
Ag-Au en HClO₄.....	75
Latón en solución de Mattson.....	75
2.4] Ensayos de tracción en medio corrosivo.....	75
2.4.1. Máquinas de tracción.....	75
2.4.2] Celdas de tracción.....	76
2.4.3] Medición de tiempos de ruptura	77
2.4.4] Medición de velocidades de propagación de fisuras.....	80
2.4.5] Otros equipos electrónicos.....	80
2.4.6] Otros detalles.....	81
2.4.7] Sistemas estudiados.....	82
AISI 304 en solución de LiCl.....	82
Ag-15Pd en solución de KI.....	83
Ag-15Pd en solución de KCl	83
Ag-Au en solución de HClO₄.....	83
Latón 65-35 en solución de Mattson.....	84
2.5] Otras técnicas experimentales.....	84
CAPÍTULO 3.] RESULTADOS	85
3.1. Caracterización de las propiedades de las probetas.....	85
3.1.1] Propiedades mecánicas. Ensayos de tracción al aire.....	85
AISI 304.....	85
Ag-15Pd.....	89
Ag-Au.....	90
Latón 65-35.....	93
3.1.2] Curvas de polarización.....	94
Clasificación del Pickering de curvas de polarización de aleaciones.....	94
AISI 304 en LiCl.....	98
Ag-15Pd en KI y en KCl.....	100
Ag-Au en HClO₄.....	109
3.2] Ensayos de tracción en medio corrosivo.....	114
AISI 304 en LiCl.....	114
Ag-15Pd en KI y KCl.....	131
Ag-Au en HClO₄.....	155
Latón 65-35 en solución de Mattson.....	166
CAPÍTULO 4.] DISCUSIÓN	176
4.1. Diferencia entre fisuración intergranular y transgranular.....	176
4.2. Sensibilidad de la técnica de tracción en probetas lisas.....	182
4.3] Tensiones en el entorno de la punta de las fisuras.....	189
4.3.1] Tensiones teóricas de ruptura.....	190
4.3.2] Análisis elástico de una fisura.....	190
4.3.3] Análisis elástico de una fisura con una dislocación.....	191
4.3.4] Análisis del continuo.....	193
4.3.5] Apilamientos de dislocaciones.....	193
De la dificultad de obtener un cálculo completamente autoconsistente	196
4.4] Mecanismo.....	198
AISI 304 en LiCl.....	198

Latón 65-35 en NaNO ₂	199
Latón 65-35 en solución de Mattson.....	201
Ag-15Pd en KI.....	204
Ag-15Pd en KCl.....	206
Ag-Au en HClO ₄	207
4.5. Comentarios finales.....	211
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES.....	213
5.1. De acero AISI 304 en solución de LiCl 11,8M a 130°C.....	213
5.2. De Ag-15Pd en soluciones de KCl y KI 1M.....	213
5.3. De Ag-Au en solución de HClO ₄ 1M.....	214
5.4. De latón 65-35 en solución de Mattson pH 6,5.....	214
5.5. De latón 65-35 en solución de NaNO ₂ 1M.....	214
5.6. Generales.....	214
5.7. Respeto de mecanismos.....	215
CAPÍTULO 6. REFERENCIAS.....	217

En la mayor parte de los resultados y conclusiones obtenidas aún no ha sido posible, al menos desde el punto de vista de una gran cantidad de investigadores en el tema,

que la introducción tiene los siguientes objetivos:

• Presentar el problema desde un punto de vista general.

• Mostrar una evolución del conocimiento acerca de la corrosión bajo tensión.

• Presentar los factores que están involucrados en la ocurrencia y el estudio de la corrosión bajo tensión.

• Exponer algunos de los mecanismos existentes, acaso sean los que tienen mayor probabilidad (aunque ésto no deja de ser subjetivo).

• Utilizar las exposiciones anteriores para poner en claro el motivo de la elección de los sistemas y método de trabajo.

1.1. Definición del problema.

La corrosión bajo tensión (CBT, o SCC por la denominación en inglés "stress corrosion cracking") es un fenómeno que ocurre cuando un material está sometido simultáneamente a la acción de un medio corrosivo bajo ciertas condiciones ambientales y a tensiones de tracción. La corrosión bajo tensión consiste en la iniciación y propagación subcrítica (a velocidades mucho menores que la del sonido en el medio) de fisuras perpendiculares a la dirección de tracción. Estas fisuras provocan una disminución del área efectiva de la pieza blindada que soporta la carga. En ocasiones, cuando las fisuras penetran una distancia suficiente en el

¹ El ángulo puede ser un poco distinto que 90°, por ejemplo si se trata de una fisura intergranular o se observan fisuras a nivel microscóptico. También existen algunos casos extremos en los que las fisuras se propagan paralelamente a la dirección de tracción. Esto ocurre en materiales fuertemente anisotrópicos, cuando la orientación de la microestructura (por ejemplo largo de un laminado) tiene una orientación muy particular respecto de la dirección de tracción.